

PENETRAČNÍ NÁTĚRY



Penetrační nátěry Cemix jsou výrobky pro úpravu podkladů před následnou aplikací dalších vrstev. Používají se zejména na hladké a málo savé podklady nebo pro sjednocení savosti u silně či nestejně nasáklých podkladů. Sortiment penetračních nátěrů Cemix nabízí materiály se širokou možností využití a v nepřeberném množství barevných odstínů, což je výhodou především při aplikaci pod rýhované strukturální omítky.



Cemix Kontakt Cemix Kontakt barevný

- kontaktní můstek pro úpravu hladkých a málo nasáklých podkladů, před aplikací mozaikových i ostatních šlechtěných omítek, ale také omítek sádrových
- po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi následných vrstev
- díky příměsi jemného písku je po aplikaci můstku povrch drsný



Cemix Penetrace akrylát-silikon Cemix Penetrace akrylát-silikon barevná

- penetrace pod akrylátové a silikonové materiály a minerální omítky
- nátěr na silně savé podklady pod sádrové omítky
- spolehlivě zpevňuje podklad
- zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky
- zvyšuje soudržnost omítky s podkladem
- sjednocuje kryvost fasádních barev



Cemix Penetrace silikát Cemix Penetrace silikát barevná

- penetrace pod silikátové a silikonsilikátové materiály
- spolehlivě zpevňuje podklad
- zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky
- zvyšuje její soudržnost s podkladem
- sjednocuje kryvost fasádních barev



Cemix Penetrace hloubková

- penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasáklivosti porézních a navětralých podkladů před aplikací šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod.
- slouží k úpravě všech minerálních podkladů
- spolehlivě zpevní a sníží nasáklivost problematických podkladů



Cemix Penetrace podlahová

- penetrace pro spolehlivé snížení nasáklivosti a zpevnění povrchu podkladu před aplikací anhydritových a cementových potěrů, podlahových vyrovnávacích a stěrkových hmot
- výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samonivelačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu
- penetrace podlah před lepením dlažeb



Cemix Penetrace základní

- penetrace pod lepicí, stěrkové a omítkové hmoty
- spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí
- pro penetraci podkladů před lepením izolantů v kontaktních zateplovacích systémech
- výrazně zvyšuje přídržnost k podkladu

Použití penetrací

Penetrace pod šlechtěné omítky Cemix

| Charakter podkladu | Druh šlechtěné omítky Cemix | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| | Minerální | Akrylátová | Silikonová | Silikátová, silikonsilikátová |
| Nízce nasákavý (stěrka ETICS) | Penetrace akrylát-silikon (pod rýhované struktury probarvená) | | Penetrace silikát (pod rýhované struktury probarvená) | Mozaika |
| Nízce nasákavý (hladký) | KONTAKT (na hladké povrchy – beton, sádrokarton, cetris,...) | | | |
| Středně nasákavý (běžné omítky) | 1. krok: Penetrace akrylát-silikon 1:1 s vodou 2. krok: Penetrace akrylát-silikon | 1. krok: Penetrace silikát 1:1 s vodou 2. krok: Penetrace silikát | 1. krok: Penetrace akrylát-silikon 1:1 s vodou 2. krok: KONTAKT | |
| Vysoce nasákavý (navětralé omítky) | 1. krok: Penetrace hloubková 1:1 s vodou 2. krok: Penetrace akrylát-silikon | 1. krok: Penetrace hloubková 1:1 s vodou 2. krok: Penetrace silikát | 1. krok: Penetrace hloubková 1:1 s vodou 2. krok: Penetrace hloubková 3. krok: KONTAKT | |

Penetrace pod fasádní barvy Cemix

| Charakter podkladu | Druh fasádní barvy Cemix | | | |
|------------------------------------|--|------------|-----------|--|
| | Akrylátová | Silikonová | Elastická | Silikátová |
| Nízce nasákavý (stěrka ETICS) | Penetrace akrylát-silikon | | | Penetrace silikát |
| Středně nasákavý (běžné omítky) | 1. krok: Penetrace akrylát-silikon 1:1 s vodou 2. krok: Penetrace akrylát-silikon | | | 1. krok: Penetrace silikát 1:1 s vodou 2. krok: Penetrace silikát |
| Vysoce nasákavý (navětralé omítky) | 1. krok: Penetrace hloubková 1:1 s vodou 2. krok: Penetrace akrylát-silikon | | | 1. krok: Penetrace hloubková 1:1 s vodou 2. krok: Penetrace silikát |

Penetrace pod omítky Cemix

| Charakter podkladu | Omítky – stěrky | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|
| | Jednovrstvé a jádrové ≤ 1,2 mm | Jádrové > 1,2 mm | Cementové stěrky | Sádrové omítky |
| Nízce nasákavý (hladký beton) | Polycementový můstek | | KONTAKT | KONTAKT |
| Středně nasákavý (Porotherm, cihly, nové omítky) | Penetrace akrylát-silikon | | | - |
| Vysoce nasákavý (Pórobeton, staré omítky) | 1. krok: Penetrace akrylát-silikon 1:1 s vodou (alternativa Penetrace hloubková) 2. krok: Penetrace akrylát-silikon | | | ASN |

Penetrace pod samonivelační stěrky a potěry

| Charakter podkladu | Druh penetrace | Ředění penetrace : voda | Počet aplikací celkem | Spotřeba koncentrované penetrace |
|--|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| Vysoce nasákavý (lehké betony) | Penetrace podlahová | 1 : 5 (1. aplikace) 1 : 3 (2. a 3. aplikace) | 3 | 0,35 kg/m ² |
| Středně nasákavý (běžně hlazený beton, anhydrit) | Penetrace podlahová | 1 : 5 (1. aplikace) 1 : 3 (2. aplikace) | 2 | 0,25 kg/m ² |
| Málo nasákavý (strojně hlazený beton) | Penetrace podlahová | 1 : 3 | 1 | 0,15 kg/m ² |
| Nenasákavý (keramika, kámen, tvrzené polymery) | SUPERKONTAKT | - | 1 | 0,25 kg/m ² |

Penetrace pod betonové potěry a cementové tmely

| Charakter podkladu | Druh penetrace | Ředění penetrace : voda | Počet aplikací celkem | Spotřeba koncentrované penetrace |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Vysoce nasákavý (lehké betony) | Penetrace podlahová | 1 : 1 | 1 | 0,25 kg/m ² |
| Středně nasákavý (běžně hlazený beton, anhydrit) | Penetrace podlahová | 1 : 2 | 1 | 0,20 kg/m ² |
| Málo nasákavý (strojně hlazený beton) | Penetrace podlahová | 1 : 3 | 1 | 0,15 kg/m ² |

SÍDLA SPOLEČNOSTI:

LB Cemix, s.r.o.
Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany
tel.: 387 925 275, e-mail: info@cemix.cz
www.cemix.cz

EXPEDIČNÍ STŘEDIŠKA:

Nová Ves nad Lužnicí 42, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí, tel.: 384 705 217, fax: 384 795 944, e-mail: expedice.novaves@cemix.cz
Karlštejnská 110, 267 12 Loděnice, tel.: 311 674 129, fax: 311 674 286, e-mail: expedice.lodenice@cemix.cz
Čebín 47, 664 23 Čebín, tel.: 549 438 174, fax: 549 410 178, e-mail: expedice.cebin@cemix.cz
Průmyslová 819, 742 13 Studénka, tel.: 556 414 625, fax: 556 400 797, e-mail: expedice.studenka@cemix.cz