

TECHNICKÝ LIST

Kontakt Kontakt barevný

Kontakt Kontakt c

Kontaktní můstek pro úpravu podkladu

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- úprava nosných podkladů před aplikací mozaikových omítek (např. stěrky kontaktních zateplovacích systémů, venkovní štuky zpevněné penetrací, apod.)
- na hladké a málo savé podklady (např. beton, vodoodpudivé omítky, sádrokarton, CETRIS, atd.) před následným nanesením minerálních nebo pastovitých šlechtěných omítek
- úprava podkladu před aplikací sádrových omítek
- po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi následných vrstev
- široká nabídka barevných odstínů (v barevných verzích je doporučován zejména pod rýhované omítky)



SLOŽENÍ: Bezrozpuštědlový nátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a jemnozrnných minerálních plniv.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Reakce na oheň	tř. B
Hodnota pH	8-9
Soudržnost	min. 0,3 MPa
Orientační spotřeba – podle druhu a nasákavosti podkladu *)	0,25-0,3 l/m ²
Doba schnutí při normálních podmínkách (20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu)	cca 12 hod. **)
*) nátěr se zpracovává neředěný	
**) nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužují dobu vyschnutí	

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filotvorných hmot se separačním účinkem (např. odbedňovací olej). Podklad musí být dostatečně vyzrálý (jinak může dojít k ovlivnění funkčnosti a odstínu povrchové úpravy). Všechny navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postřikáním!

ZPRACOVÁNÍ: Neředěný, řádně rozmíchaný nátěr se nanáší válečkem, štětcem do nasycení podkladu a nechá se vyschnout. Před započítím následných prací musí být zaručeno, že ošetřená plocha je dostatečně vyschlá. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou.

UPOZORNĚNÍ:

- Před zpracováním nátěr dobře rozmíchejte.
- Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.
- Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C! Při očekávaných mrazech nepoužívat!
- Nespotebované zbytky nechat ztvrdnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při nadýchání opustit kontaminované pracoviště a postupovat podle příznaků. Při styku s kůží sejmout kontaminovaný oděv a pokožku opláchnout čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 minut čistou vodou event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypít sklenici vody. Nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc.

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol: značení odpadů

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
- S 26 Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
- S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

SKLADOVÁNÍ: Chránit před mrazem a skladovat při teplotě od +5 °C do +30 °C. V originálních uzavřených vědrech je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.

EXPEDICE: Nátěr se dodává v plastových vědrech po 5 a 15 litrech, případně na paletách krytých fólií.

SLUŽBY: Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolována v našich laboratořích. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204. Výrobce uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36

PLATNOST: Od 1. 12. 2010

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.