

## TECHNICKÝ LIST

# Křemičitý písek

# Písek K

## Sušený písek frakce 0,6-1,2 mm

### VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- ostře třídění písek, který s kontaktními materiály (např. *Cemix® – Epoxidový primer*) vytváří hrubý adhezni povrch
- příprava podkladu pro následnou aplikaci hydroizolačních hmot (zejména epoxidových), cementových lepidel, potěrů, samonivelačních cementových, polymer-cementových a sádrových stěrek



**SLOŽENÍ:** Přírodní křemičitý materiál, který neobsahuje jemné, jílovité, hlinité a cizorodé částice.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Zrnitost (frakce)	0,6-1,2 mm
Propad 100 % – sítem	1,6 mm
Obsah jemných částic (pod 0,063 mm)	max. 3 %
Vlhkost	max. 0,2 %
Vydatnost	1 kg/10 m <sup>2</sup>

**ZPRACOVÁNÍ:** Vybraná frakce křemičitého písku (v závislosti na zrnitosti následně aplikované hmoty) se nasype na povrch čerstvého nánosu kontaktní hmoty. Posyp je nutno provést rovnoměrně (struktura podobná smirku). Po zaschnutí (vytvrzení) kontaktní hmoty se nezakotvený písek smete nebo odsaje vysavačem. Vytvořený hrubý povrch je vhodným podkladem pro následnou aplikaci dalších materiálů.

### UPOZORNĚNÍ:

- Přípravek je přírodní produkt bez vedlejších účinků na životní prostředí.
- Nespoteřované zbytky lze likvidovat jako stavební odpad.
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

**PRVNÍ POMOC:** Při nadýchání nejsou vyžadována zvláštní opatření při první pomoci. Při styku s kůží nejsou vyžadována zvláštní opatření při první pomoci. Při zasažení očí ihned vypláchnout oči proudem vody, v případě dráždění vyhledat lékařskou pomoc. Při požití nejsou vyžadována zvláštní opatření při první pomoci. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc.

**BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Výstražný symbol: **značení odpadů**  
S 22 Nevdechujte prach.

**SKLADOVÁNÍ:** Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost minimálně 24 měsíců od data vyznačeného na obalu.

**EXPEDICE:** Výrobek se dodává v plastových vědrech po 5 kg, případně na paletách krytých fólií.

**KVALITA:** Kvalita je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001..

**VÝROBCE:** LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36

**PLATNOST:** Od 1. 9. 2011

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.