

TECHNICKÝ LIST

Polymercementový spojovací mýstek

221

Spojovací mýstek pro úpravu podkladu

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- úprava velmi hladkých povrchů – vytváří drsnou podkladní vrstvu
- spolehlivě vyrovnává extrémně vysokou nebo nízkou nasákavost podkladu (vápenopískové bloky a cihly, pórobeton, bloky a panely z lehkých betonů, konstrukce z betonových prefabrikátů, monolitických betonů apod.)
- výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev (lepidla, stěrkováci hmoty, omítky) a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí



SLOŽENÍ: Kamenivo, cement a přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Přídržnost k podkladu:	- beton	min. 1,5 MPa	Přídržnost k podkladu – beton (po 15 cyklech zmrazení / rozmrazení)	min. 1,2 MPa
	- cihla	min. 1,0 MPa		

INFORMATIVNÍ

Zrnitost	0-0,7 mm	
Množství záměsově vody:	na 1 kg suché směsi	0,30-0,35 l/kg
	na 1 pytel (25 kg)	7,5-8,8 l
Vydatnost	cca 1400 kg/m ³	
Doporučená tloušťka vrstvy	0,7-1,5 mm	
Spotřeba při doporučené vrstvě	1-2 kg/m ²	
Doba zpracovatelnosti	cca 1 hod.	
Vydatnost z 1 pytle:	při zpracování – množství čerstvé malty	cca 18 dm ³
	plocha upravená mýstkem při doporučené vrstvě	12,5-25 m ²

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být čistý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlý. Podklad není nutné vlhčit.

ZPRACOVÁNÍ: Malta se připraví ve vhodné nádobě rovnoměrným vsypáváním suché směsi do doporučeného množství vody (podle požadované konzistence 7,5-8,8 l vody na 25 kg pytel) za současného míchání pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem. Míchá se až do vzniku homogenní hmoty.

Aplikace: Jako nátěr se nanáší v rovnoměrné tloušťce do 1 mm pomocí štětce nebo válečku. Rozmíchanou směs je nutné průběžně promíchávat z důvodu zabránění sedání plniv a zachování její homogenity. V hustší konzistenci se nanáší jako stěrka ocelovým hladítkem s jemnými zuby 1-1,5 mm. Další aplikace na hmotu jsou možné po 24 hodinách.

UPOZORNĚNÍ:

- K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008.
- Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné.
- Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu nad + 5 °C! Při očekávaných mrazech nepoužívat!
- Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při nadýchání opustit kontaminované pracoviště a postupovat podle příznaků. Při styku s kůží sejmout kontaminovaný oděv a pokožku opláchnout čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 minut čistou vodou event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypít sklenici vody. Nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc.

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol: Xi dráždivý

- R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
- R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 22 Nevdechujte prach.
- S 24 Zamezte styku s kůží.

- S 25 Zamezte styku s očima.
- S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců od data vyznačeného na obalu.

EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolována v našich laboratořích. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

SLUŽBY: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost.

VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36

PLATNOST: Od 1. 1. 2012

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazuje si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.