

# Superkontakt

241

## Kontaktní adhezivní nátěr na nesavé podklady

### VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- kontaktní můstek na bázi bezropouštědlové syntetické disperze a minerálního plniva, určený pro hladké a kompaktní podklady (sklo, keramika, leštěný kámen, strojně hlazený beton, CETRIS, umakart, syntetické nátěry apod.) a podklady s obsahem bitumenů (IPA, asfaltobeton atd.)
- jednokomponentní nátěr k přímému použití (neředěný) ve vnějším i vnitřním prostředí
- vhodný pod polymery modifikované materiály (samonivelační stěrky, lepidla pro keramiku, lepicí a stěrkovácí hmoty kontaktních zateplovacích systémů, povlakové hydroizolace, šlechtěné omítky, flexibilní malty apod.)
- nepoužívat na povrchy z plastů (např. polyetylen, teflon)



**SLOŽENÍ:** Bezropouštědlová vodná disperze na bázi syntetických pryskyřic s minerálním plnivem.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Měrná hmotnost	cca 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Hodnota pH	7-8
Spotřeba – v závislosti na podkladu	0,25-0,40 kg/m <sup>2</sup>
Doba schnutí (při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti)	cca 6 hod. (max. 48 hod.) *)
Tepelná odolnost po vytvrzení:	odolnost mrazu
	krátký čas zatížitelný max. do +70 °C

\*) Nižší teploty a vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí a zatížitelnosti!

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

**PŘÍPRAVA PODKLADU:** Podklad musí být suchý, pevný a zbavený olejů, prachu, separátorů a jiných nesoudržných součástí. Mastnoty nebo zbytky vosků odstraňte nitro ředidlem. Při nedostatečné přidržitelnosti podklad mechanicky zdrsňte.

**ZPRACOVÁNÍ:** Nátěr před použitím dobře rozmíchejte, stejnoměrně naneste na podklad v jedné vrstvě válečkem nebo štětkou. Zabraňte přebytečnému nahromadění materiálu v nerovnostech, např. v dírách. Nářadí po upotřebení důkladně očistěte vodou. Zatvrdlé zbytky na nářadí je možné odstranit pouze mechanicky.

### UPOZORNĚNÍ:

- Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním.
- Před zpracováním disperzi dobře rozmíchejte.
- Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.
- Zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +10 °C do +40 °C! Práce nelze provádět ani při očekávaných mrazech.
- Nespotřebované zbytky nechat ztvrdnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněná a čistá obala mohou být předány k využití recyklaci.

**PRVNÍ POMOC:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při nadýchání opustit kontaminované pracoviště a postupovat podle příznaků. Při styku s kůží sejmout kontaminovaný oděv a pokožku opláchnout čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 minut čistou vodou event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypít sklenici vody. Nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc.

**BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Výstražný symbol: **značení odpadů**

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
- S 26 Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
- S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**SKLADOVÁNÍ:** Chránit před mrazem! Skladovat v chladu. V originálních uzavřených nádobách je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.

**EXPEDICE:** Výrobek se dodává v plastových nádobách o objemu 5 kg, případně na paletách krytých fólií.

**SLUŽBY:** Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci.

**KVALITA:** Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce. Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

**DISTRIBUTOR:** LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36

**PLATNOST:** Od 1. 1. 2011

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.