

TECHNICKÝ LIST

Cemixtherm K EPS

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s povrchovou úpravou obkladem

CHARAKTERISTIKA:

- zateplovací systém s povrchovou úpravou obkladem
- povrchovou úpravu mohou tvořit cihelné pásy, pásy imitující režné cihelné zdivo nebo vybrané typy hladkých keramických obkladů značky RAKO
- provádění systému je náročnější oproti klasickým systémům s omítkou
- ideální zejména pro menší doplňkové plochy
- systém s národním Stavebně technickým osvědčením (STO)



DEFINICE VÝROBKU:

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s izolantem z pěnového polystyrenu a povrchovou úpravou obkladem je stavebnicový výrobek s jasně danými součástmi. Součásti systému jsou vyráběny společností LB Cemix, s.r.o. nebo jeho dodavateli součástí. Výrobce ETICS (společnost LB Cemix, s.r.o.) odpovídá za vlastnosti všech součástí, které dodá na stavbu jako součást systému.

ETICS je možné v rámci systému sestavit v různých variacích skladby součástí. Konkrétní skladbu ETICS a způsob řešení detailů určuje projektant. Montáž ETICS provádějí odborné stavební firmy zaškolené výrobcem. Montáž ETICS na stavbě musí být provedena podle technologického předpisu výrobce systému.

POUŽITÍ:

ETICS **Cemixtherm K EPS** slouží pro zajištění odpovídající tepelné izolace stěn budov (novostaveb i rekonstrukcí). Je určen pro uplatnění na zděné nebo betonové svislé stěny třídy reakce na oheň A1 nebo A2-s1,D0 (může být uplatněn také na vodorovné nebo nakloněné roviny, které nejsou vystaveny srážkám).

Při navrhování a realizaci musí být v projektové a stavební dokumentaci kladen důraz zvláště na řešení nosné způsobilosti kotvení a tepelnětechnické posouzení včetně řešení kondenzace vodní páry (tepelnětechnickým výpočtem dle ČSN 73 0540). ETICS je nenosný stavební prvek, který nepůsobí ke zvýšení stability stěn, na něž je aplikován a není určen pro zajištění neprůvzdušnosti stavební konstrukce. Způsob upevnění a návrh konkrétní skladby ETICS závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách uvnitř a vně budovy. Návrh a provedení systému musí respektovat národní předpisy týkající se zejména tepelnětechnických vlastností, požární bezpečnosti a připevnění.

Před uplatněním ETICS je potřeba ověřit vlastnosti podkladu, který může vyžadovat úpravu. Požadavek na rovinnost podkladu pro tento ETICS je povrch podkladu s max. odchylkou rovinnosti 10 mm/m.

UPOZORNĚNÍ PRO VOLBU SOUČÁSTÍ:

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) je dodáván jako stavebnicový výrobek s jasně danými součástmi, ze kterých je možno sestavit konkrétní skladby zateplení. Součásti systému mají vzájemně sladěné vlastnosti, aby jako celek co nejlépe přispívaly k tepelné izolaci stěn a přitom byla zajištěna dlouhodobá funkčnost a životnost. Použití nesystémových součástí nebo postupů, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Podmínky při zpracování

Při zpracování lepicích, stěrkových a spárovacích hmot je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru, dešti a kondenzaci vody na povrchu a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání materiálu. Při vysoké relativní vlhkosti

vzduchu je vysychání materiálů značně omezeno! Podmínky pro zpracování jednotlivých hmot jsou detailně popsány v jejich technických listech.

Lepicí a stěrkové hmoty jsou určeny pro zpracování při teplotách od +5 °C do +30 °C. Do jejich úplného vyzrání nesmí teplota materiálu klesnout pod bod mrazu, jinak hrozí poškození materiálu.

Volba hmoždinek

Pro kotvení ETICS s obkladem se používají plastové talířové hmoždinky s ocelovým šroubem. V případě kotvení přes výztužnou síťovinu není třeba je doplňovat přídatnými talíři o větším průměru. Volbu hmoždinky ovlivňuje řada faktorů – zejména vlastnosti podkladu a tepelněizolačního materiálu, působící zatížení, požadavky na statickou bezpečnost a prostup tepla hmoždinkou. Parametry hmoždinek a omezení jejich použití (jako např. vhodnost pro určité podklady, bodový činitel prostupu tepla, atd.) uvádí výrobci hmoždinek v technické dokumentaci. Upevnění hmoždinkami musí být posouzeno z hlediska odolnosti hmoždinek proti vytržení z podkladu.

Návrh mechanického kotvení s uvažováním pouze sání větru lze akceptovat pouze tehdy, je-li kotvení systému provedeno přes skleněnou výztužnou síťovinu s min. 6 ks hmoždinek na 1 m² a plošná hmotnost obkladu činí max. 25 kg·m². Nejsou-li současně splněny obě z výše uvedených podmínek, musí být únosnost vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému s obkladem doložena podrobným statickým výpočtem s uvažováním hmotnosti obkladu, tzn. zohledněním kombinace vodorovné síly od větru a svislé síly od vlastní hmotnosti.

Volba barevného odstínu fasády

V zájmu co nejdelší životnosti ETICS a šetrného přístupu k životnímu prostředí doporučujeme volit světlé odstíny. Světlé odstíny pohlcují méně slunečního záření, proto se méně zahřívají, a povrchové vrstvy ETICS jsou méně namáhány teplotními vlivy. Tmavé fasádní povrchy s vysokou teplotou při oslunění se navíc podílejí na oteplování zastavěných oblastí.

Dilatační spáry

Povrchovou úpravu z obkladových pásků je třeba rozdělit na dilatační celky. Velikost dilatačních celků vychází z rozměrů a členění fasády a je určena projektovou dokumentací. Příklady maximální velikosti dilatačního pole jsou uvedeny níže v tabulce v závislosti na typu obkladu.

Obklad	Rozměr prvků obkladu [mm]	Typ spárovací hmoty Cemix	Šířka spáry [mm]	Maximální velikost dilatačního pole [m]
Obkladový pásek neglazovaný ALTEK	290 x 65 x 6	121 Spárovací malta pro líčové zdivo 10 MPa	12	4 x 4
Obkladový pásek tažený PRZYSUCHA	250 x 65 x 10	079 Spárovací hmota FLEX	10	4 x 4
Obkladový pásek KLIKER DIM 13, DIM 15	240 x 120 x 10	079 Spárovací hmota FLEX	12	4 x 4
Obkladový pásek cihelný HELUZ	295 x 65 x 13	121 Spárovací malta pro líčové zdivo 10 MPa	10	4 x 4
Obkladový pásek klinker Röben	240 x 71 x 14	121 Spárovací malta pro líčové zdivo 10 MPa	12	4 x 4
Obkladový pásek ražený HEYLEN BRICKS	215 x 65 x 23	121 Spárovací malta pro líčové zdivo 10 MPa	12	4 x 4
Keramické prvky RAKO COLOR TWO	23 x 23 x 6	079 Spárovací hmota FLEX	2	2,5 x 2,5
Keramické prvky RAKO COLOR TWO	48 x 48 x 6	079 Spárovací hmota FLEX	3	3 x 3
Keramické prvky RAKO COLOR TWO	98 x 198 x 7	079 Spárovací hmota FLEX	6	3 x 3
Keramické prvky RAKO COLOR TWO	148 x 148 x 7	079 Spárovací hmota FLEX	10	3 x 3
Keramické prvky RAKO TAURUS	148 x 148 x 9	079 Spárovací hmota FLEX	12	3 x 3

TECHNICKÉ PARAMETRY ETICS:

Požární bezpečnost:

Třída reakce na oheň varianty systému s izolantem z pěnového polystyrenu (dle EN 13501-1+A1)	B – s1, d0
Třída reakce na oheň tepelněizolačního materiálu z pěnového polystyrenu (dle EN 13501-1+A1)	E
Index šíření plamene (podle ČSN 73 0863) – platí pro všechny povrchové úpravy	is = 0,0 mm.min⁻¹

Odolnost proti proražení:

Odolnost proti mechanickému poškození (dle ETAG 004)	Kategorie I
--	--------------------

Příklady naměřených hodnot ekvivalentní tloušťky vzduchové vrstvy s_d souvrství nad tepelným izolantem:

typ obkladu, spárovací hmota a šířka spáry	naměřená hodnota s_d
Pásek ALTEK, rozměr 290 x 65 x 6 mm, spára 12 mm se 121 Spárovací maltou pro lícové zdivo 10 MPa	0,28 m
Pásek KLINKER DIM 13, DIM 15, rozměr 240 x 120 x 10 mm nebo 250 x 60 x 10 mm, tloušťka spáry 12 mm se 121 Spárovací maltou pro lícové zdivo 10 MPa	1,26 m
Pásek HELUZ, rozměr: 295 x 65 x 13 mm, spára 10 mm se 121 Spárovací maltou pro lícové zdivo 10 MPa	0,34 m
Pásek HEYLEN BRICKS, rozměr: 215 x 65 x 23 mm, spára 12 mm se 121 Spárovací maltou pro lícové zdivo 10 MPa	0,30 m

poznámka.: Zmenšením plochy spár dochází ke zhoršení propustnosti vnějšího souvrství pro vodní páru.

Průměrné hodnoty odolnosti hmoždinky proti protažení izolantem R_{panel} a R_{joint} stanovené dle ETAG 004 pro hmoždinky osazené přes výztužnou síťovinu:

Typ hmoždinky	Bodový součinitel prostupu tepla	Izolant z EPS při tloušťce izolantu ≥ 50 mm	
	χ [$W \cdot K^{-1}$]	R_{panel} [kN]	R_{joint} [kN]
fischer TERMOZ CS 8	0,002	1,30	1,15
TOP KRAFT PPV	0,002		
BRAVOLL PTH-S	0,002		
Ejotherm STR U 2G	0,002		
KEW TSBD 8	0,002		
RAWPLUG TFIX-8S	0,002		
WKRET-MET WK THERM S	0,002		

* Hmoždinka s aplikovaným malou polystyrenovou zátkou.

Hodnoty charakteristické únosnosti hmoždinek v tahu N_{Rk} jsou uvedeny v příslušném ETA pro hmoždinku nebo v dokumentaci výrobce hmoždinky.

SEZNAM SOUČÁSTÍ ETICS:
Lepený ETICS s povinným doplňkovým kotvením

- bez statického posudku musí lepená plocha tvořit 100 % povrchu desky,
- při ověření menší plochy lepení statickým výpočtem může být lepená plocha zmenšena až na 40 % povrchu desky.

VRSTVA	SOUČÁST (pro každou skladebnou vrstvu ETICS se vybere jedna z uvedených variant)	Tloušťka [mm]
Lepicí hmota	2230 LEPICÍ STĚRKA TOP Suchá maltová směs na bázi cementu, dodávaná v 25 kg pytlích. Před použitím vyžaduje smísení s vodou (0,25 - 0,30 l/kg).	5 – 8
Tepelná izolace	Desky z pěnového polystyrenu EPS 70 F, EPS 100 F . Parametry izolačního materiálu dle tabulky <i>Vlastnosti izolantu z pěnového polystyrenu (EPS)</i> .	50 – 300
Stěrková hmota pro základní vrstvu	2230 LEPICÍ STĚRKA TOP 2231 LEPICÍ STĚRKA TOP s vlákny Suchá maltová směs na bázi cementu, dodávaná v 25 kg pytlích. Před použitím vyžaduje smísení s vodou (0,25 - 0,30 l/kg).	4 – 5
Výztuž základní vrstvy	2412 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 160 A nebo R 131 2413 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 145 B nebo LIFITEX PRO 145 nebo R117 2414 VÝZTUŽNÁ TKANINA R 267 Skleněná síťovina odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1,1 m a délky 55 m (VS160A) nebo 50m (VS145B).	–
Hmoždinky	fischer TERMOZ CS8 ETA 14/0372 TOP KRAFT PPV ETA 15/0244 BRAVOLL PTH-S ETA 08/0267 ejothem STR U 2G ETA 04/0023 KEW TSBD 8 ETA 08/0314 RAWPLUG TFIX-8S ETA 11/0144 WKRET-MET WK THERM S ETA 13/0724 Talířové plastové hmoždinky s ocelovým šroubem do různých podkladních materiálů.	–
Hmota pro lepení obkladu	8260 LEPIDLO FLEX C2TES1 Suchá maltová směs na bázi cementu, dodávaná v 25 kg pytlích. Před použitím vyžaduje smísení s vodou (0,25 - 0,30 l/kg).	5 – 8

VRSTVA	SOUČÁST (pro každou skladebnou vrstvu ETICS se vybere jedna z uvedených variant)	Tloušťka [mm]
Obklad	Keramický pásek neglazovaný ALTEK Výrobce: ALTEK Téгла-és Cserepipari Kft, Földvari út. 6, 5400 Mezötür, Maďarsko	6
	Keramické lícové pásy tažené klinker Przysucha glazované (GL) a neglazované (UGL) Výrobce: Zaklady plytek Ceramicznych „Przysucha“ S.A., Skrzyńsko ul., Polsko	10
	Obkladový pásek KLINKER DIM 13, DIM 15 Výrobce: Ljubečna Kliker d.o.o.	10
	Cihelné obkladové pásy HELUZ Výrobce: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.	13
	Keramické obkladové prvky tažené klinker Röben neglazované (UGL) Výrobce: Röben Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Polsko	14
	Lícový pásek ražený HEYLEN BRICKS Výrobce: STEENFABRIEK HEYLEN NV, 2de Carabinerslaan 145, B-3620 Veldwezelt, Belgium	23
	Keramické prvky slinuté za sucha lisované RAKO - TAURUS (neglazované) a KENTAUR (glazované) Pouze v rozměrech dle tabulky Rozměry obkladových prvků, spár a dilatací Výrobce: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň, Jižní Předměstí, Česká republika	10
Keramické prvky hutné za sucha lisované glazované RAKO - COLOR TWO Pouze v rozměrech dle tabulky Rozměry obkladových prvků, spár a dilatací Výrobce: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň, Jižní Předměstí, Česká republika	6	
	Mohou být použity i jiné obkladové pásy, které splňují požadavky norem pro použití ve vnějším prostředí. Společnost LB Cemix, s.r.o. však nenese odpovědnost za kvalitu takových materiálů.	
Spárovací hmota	9015 MALTA NA LÍCOVKY 15 MPa – určená pro spárování hrubých nasákavých obkladů, kde hloubka i šířka spáry je větší než 1 cm. Možno použít v kombinaci s těmito obklady: HEYLEN BRICKS, ALTEK nebo cihelných pásků HELUZ Suchá maltová směs na bázi cementu, dodávaná v 25 kg pytlích. Před použitím vyžaduje smísení s vodou (0,20 - 0,22 l/kg).	10 - 30
	GFDRY – určená zejména pro spárování hladkých nenasákavých obkladů např.: RAKO TAURUS a KENTAUR. Suchá maltová směs na bázi cementu, dodávaná v 5 kg pytlích. Před použitím vyžaduje smísení s vodou (0,22 - 0,26 l/kg).	6 – 10
Příslušenství systému dodávané výrobcem ETICS	soklové desky z EPS, nízkoexpanzní PU pěna, MS polymer (trvale pružný těsnící tmel pro použití na fasádě), expanzní páska, zakládací lišty, vymežovací podložky, zarážecí hmoždinky, spojky, rohové lišty, napojovací okenní lišty, parapetní lišty a nadpražní s okapničkou, dilatační lišty, a další ...	–

VLASTNOSTI IZOLANTU Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS):

	EPS 70 F	EPS 100 F
Součinitel tepelné vodivosti λ_D	$\leq 0,039 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	$\leq 0,037 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
Reakce na oheň / EN 13501-1	E	
Tloušťka / EN 823	$\pm 1 \text{ mm}$ (označení: T(1))	
Délka / EN 822	$\pm 2 \text{ mm}$ (označení: L(2))	
Šířka / EN 822	$\pm 2 \text{ mm}$ (označení W(2))	
Pravoúhlost ve směru délky a šířky / EN 824	$\pm 2 \text{ mm/m}$ (označení S(2))	
Pravoúhlost ve směru tloušťky / EN 824	odchylka max. 1 mm	
Rovinnost / EN 825	odchylka max. 3 mm (označení: P(3))	
Rozměro vá stálost za:	stanovené teploty a vlhkosti / EN 1604	DS(70,-)1, DS(70,90)1
	laboratorních podmínek / EN 1603	DS(N)2
Nasákavost (částečné ponoření) / EN 1609	$< 0,5 \text{ kg/m}^2$	
Propustnost vodní páry, faktor difúzního odporu (μ) / EN 12086 – EN 13163	20 – 40 (označení: MU40)	30 – 70 (označení: MU70)
Pevnost v tahu kolmo na líc desky za suchých podmínek / EN 1607	$\geq 100 \text{ kPa}$ (označení: TR100)	$\geq 150 \text{ kPa}$ (označení: TR150)
Pevnost ve smyku / EN 12090	$\geq 0,05 \text{ MPa}$ (označení: SD50)	
Modul pružnosti ve smyku / EN 12090	$\geq 1,0 \text{ MPa}$ (označení: GM1000)	
Dynamická tuhost / EN 29052-1	$\leq 30 \text{ MN/m}^3$ (označení: SD30)	

poznámka: Třídy a úrovně u jednotlivých vlastností odpovídají EN 13163:2012+A1:2015. Třída E reakce na oheň musí být prokázána pro každý izolant také při tloušťce 10 mm.

UŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVY:

Zásady pro správné užívání a údržbu zateplovacího systému jsou shrnuty v dokumentu: Užívání a údržba ETICS Cemixtherm.

Při údržbě je nutné používat výrobky a postupy, které jsou slučitelné s ETICS a nepoškodí vzhled díla.

UPOZORNĚNÍ:

- Při realizaci ETICS se postupuje podle technologického předpisu výrobce pro provádění ETICS a dané projektové dokumentace.
- Pro provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) platí ČSN 73 2901.
- Pro navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem platí ČSN 73 2902.
- Pro požární bezpečnost platí normy řady ČSN 73 08XX zejména však ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb).
- Pro tepelnou ochranu budov platí ČSN 73 0540 (část 1 až 4).
- Související vybrané právní předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií; zákon č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
- Likvidace zbytků izolantů: Zbytky MW likvidovat jako ostatní odpad; zbytky EPS a obalové PE fólie likvidovat na řízené skládce nebo v úředně schváleném spalovacím zařízení.
- Likvidace zbytků cementových malt (dodávaných v pytlích): Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).
- Likvidace zbytků pastovitých omítek a nátěrů (dodávaných v kbelících): Nespotřebované zbytky nechat ztvrdnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní listy jednotlivých součástí systému.

SKLADOVÁNÍ: Jednotlivé součásti ETICS skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Plastové části – zejména polystyren, hmoždinky a lišty nesmí být skladovány venku na přímém slunci. Kapalné a pastovité hmoty chránit před mrazem a skladovat při teplotě od +5 °C do +30 °C. EPS skladujte v dobře větraných prostorech bez jakéhokoli zápalného zdroje.

Pro suché maltové směs:

V PAP obalech – výrobek skladujte v suchu v originálních obalech, chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu.

V PE obalech – výrobek skladujte v originálních obalech a chraňte před poškozením.

Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost:

- PAP obalech 12 měsíců

- PE obalech 24 měsíců

od data vyznačeného na obalu.

Pro tekuté a pastovité výrobky 12 měsíců a pro ostatní součásti ETICS 24 měsíců od data vyznačeného na obalu nebo dodacím listu.

KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dohled a osvědčování certifikovaných výrobků zajišťuje TZÚS Praha, oznámený subjekt č. 1020 (pro CPR), autorizovaná osoba č. 204 (pro národní systém posuzování).

VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany

PLATNOST: Od 15. 08. 2020

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.