

TECHNICKÝ LIST

ACTIVCEM

Tenkovrstvá pastovitá omítka připravená pro okamžité použití

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- vytváření finálních povrchových úprav stěn ve vnějším i vnitřním prostředí
- dlouhá životnost, nízké náklady na údržbu – ekonomická
- přísada postupně aktivovaných ochranných látek vázaných v mikrokapslích zajišťuje vysokou odolnost fasády vůči řasám a plísním
- **inovativní receptura** a složení omítky zajišťují její snadnou zpracovatelnost a **atraktivní** vzhled struktury povrchu
- díky přidávku vysoko pevnostních (HR fibres) a vysoko modulových alkalivzdorných vláken **aktivně** odolává mechanickému zatížení a je vysoce pružná
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, vynikající stálost barev
- vhodná také při rekonstrukcích včetně použití v sanačních omítkových systémech Cemix, splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04/D:
 $S_d < 0,2 \text{ m}$; $w < 0,2 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
- **aktivní** odvod vlhkosti z povrchu omítky – vysoká paropropustnost a vodoodpudivost
- široká nabídka barevných odstínů a struktur
- pro zimní úpravu omítky (zpracování ve vnějším prostředí při teplotách +1 °C až +10 °C) použít přípravek Cemix **Zimní přísada COOL** urychlující proces vysychání a tvrdnutí pastovitých omítek za zvýšené vlhkosti vzduchu (až 90 %); dávkování v poměru 1 : 1



SLOŽENÍ: Vodou ředitelná pastovitá omítka na bázi inovovaného organického pojiva, minerálních plniv a výztužných vláken; obsahuje ochranné látky proti řasám a plísním v mikrokapslích.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Vnější a vnitřní omítka s organickým pojivem podle EN 15824		
Propustnost vodních par	Ekvivalentní difuzní tloušťka s_d (kategorie V ₂)	$\geq 0,14$ a $< 1,4$ m
	Součinitel difuzního odporu vodní páry (μ)	max. 65
Absorpce vody – permeabilita vody v kapalně fázi w (kategorie W ₂)		$> 0,1$ a $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
Soudržnost		min. 0,3 MPa
Trvanlivost (soudržnost po zmrazovacích / rozmrazovacích cyklech)		
Tepečná vodivost – součinitel tepelné vodivosti ($\lambda_{10, \text{dry}}$)		max. 0,74 W/m.K *)
Reakce na oheň		tř. A2 – s1, d0
Struktura omítky	Zrnitost	Orientační spotřeba – podle zrnitosti **)
zatíraná	1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm	cca 1,7; 2,3; 3,1; 4,3 kg/m ²
rýhovaná	1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm	cca 2,2; 2,8; 3,6 kg/m ²
*)	tabulková hodnota (P = 50 %)	
**)	přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše	

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při standardních podmínkách (23 ± 2) °C a (50 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

Vlastnosti vláken	
Průměr	14 μm
Pevnost v tahu (monovláken)	3500 MPa
Modul pružnosti	72 GPa

PŘÍPRAVA PODKLADU: Omítku lze aplikovat na všechny dostatečně rovné a stabilní minerální podklady – např. jednovrstvé omítky, beton nebo základní vrstvy zateplovacích systémů. Podklad musí být dostatečně vyzrálý, rovný, suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí a bez látek se separačním účinkem (odbedňovací olej). Podklady je nutné před aplikací pastovité omítky opatřit nátěrem Cemix **Penetrace ASN** v odstínu odpovídajícím odstínu omítky. Podklady s vyšší nasákovostí (např. vápenocementové omítky atd.) se penetrují dvakrát (1. nátěr ředěnou penetrací s vodou objemově v poměru 1 : 1 a 2. nátěr penetrací neředěnou). Podklady vyžadující zpevnění (např. navětralé původní omítky) se nejprve ošetří přípravkem Cemix **Penetrace hloubková** (ředěným vodou objemově v poměru 1:1) a následně nátěrem Cemix **Penetrace ASN**. Hladké podklady (např. beton, sádkokarton, CETRIS) opatřete spojovacím nátěrem Cemix **Kontakt**. Hrubé povrchy (např. původní břízkolit) je nutné před aplikací pastovité omítky vyrovnat vhodnou hmotou (např. Cemix 155 **Vyrovňovací stěrka MULTI**). Všechny navazující stavební konstrukce pečlivě chraňte před postřikáním!

ZPRACOVÁNÍ: Před použitím omítku důkladně promíchejte. Konzistenci omítky lze upravit přidáním max. 1 % pitné vody. Náradí ihned po upotřebení důkladně očistěte vodou. Omítka se nanáší nerezovým hladítkem na připravený podklad v tloušťce zrna a upraví se do požadované struktury hladítkem z tvrdého plastu. Omítky lze nanášet také technologií strojního stříkání. Omítku lze zpracovávat při teplotě od +5 °C do +30 °C a není možné ji aplikovat při očekávaném poklesu teplot. Při zpracování a vysychání omítky je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při běžných podmínkách omítka vytvrzuje do 8 hodin. Při podmínkách prodlužující zasychání (vysoká vlhkost vzduchu, nízké teploty) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 24 hodinách!

UPOZORNĚNÍ:

- Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-1 a EN 13914-2 (ČSN 73 3713 pro vnitřní polymerové omítkové systémy).
- Pro provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) platí ČSN 73 2901.
- Pro povrchové úpravy ETICS volit barevný odstín omítky Cemix se součinitelem odrazivosti slunečního záření vyšším než 30.
- Zatíranou omítku frakce 1,0 mm se doporučuje aplikovat pouze v malých plochách z důvodu vysokých nároků na rovinnost podkladu.
- Materiál by měl být dodán pro celý objekt najednou, aby bylo zamezeno vzniku barevných rozdílů doobjednáním materiálů z jiné výrobní šarže. Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, že rozmíchaný materiál odpovídá zvolenému odstínu. Případné reklamace rozdílů v barvě nemohou být po aplikaci materiálů akceptovány.
- V ucelené ploše nekombinovat různé výrobní šarže. Rozdílné podmínky během nanášení a zrání mohou ovlivnit výslednou barevnost omítky. Pro dosažení co nejpřesnější barevné shody je nutné u doobjednávek uvádět číslo první vyrobené šarže.
- Před aplikací výrobku se doporučuje provedení pasivace měděných a titan-zinkových prvků. Dešťová voda ve spojení s těmito kovy může způsobovat nestálobarevnost a vznik skvrn.
- Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad je nepřípustné.
- Práce neprovádějte za přímého oslunění, deště nebo při silném větru.
- V době zrání chránit omítnuté plochy před přímým působením vodních srážek. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty dobu zrání výrazně prodlužují.
- Nespotebované zbytky nechat ztuhnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY a NEBEZPEČNÉ LÁTKY: Viz bezpečnostní list výrobku.

SKLADOVÁNÍ: Chránit před mrazem a skladovat při teplotě od +5 °C do +30 °C (nevystavovat přímým účinkům slunečního záření a zdrojů tepla). Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost výrobku v originálních uzavřených vědrech minimálně 12 měsíců od data vyznačeného na obalu.

EXPEDICE: Směs se dodává již namíchaná v plastových vědrech po 25 kg, případně na paletách krytých fólií.

SLUŽBY: Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci.

KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020).

VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany

PLATNOST: Od 1. 11. 2018

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.